


SCHEMA TECNICA – DATA SHEET

DESCRIZIONE PRODOTTO – PRODUCT DESCRIPTION

- **Codice articolo** – Item code Proxital: FPE65-10
- **Colore** - Color: Bianco - White
- **Descrizione** – Description: Lastre in REFOAM polietilene espanso 65 Kg/m³, 10 mm – REFOAM Expanded polyethylene sheets 65 Kg/m³, 10 mm



DIMENSIONI PRODOTTO – PRODUCT DIMENSIONS

Proprietà Properties	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value	Tolleranze Tolerances	
				Min	Max
Spessore Thickness	ISO 1923	[mm]	10	0	+ 8%
Densità nominale Density	ISO 845	[kg/m ³]	65	- 20%	+ 20%
Massa superficiale Area weight	Interno Internal	[g/m ²]	650	- 20%	+ 20%
Larghezza Width	ISO 1923	[mm]	Rif. Codice articolo Ref. Item code	0	+40
Lunghezza Length	ISO 1923	[m]	Rif. Codice articolo Ref. Item code	0	+70

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

Compressione (CV%) Compression Stress	ISO 3386-1	[kPa]	10 %: 30
			25%: 50
			50%: 120
Resistenza alla trazione Tensile Strenght	ISO 1798	[kPa]	MD*: 500
			CD*: 400
Allungamento a rottura Tensile elongation	ISO 1798	[%]	MD*: 130
			CD*: 130

*MD: Longitudinale, machine direction; CD: Trasversale, cross direction

The data and information represented above are intended as general guide only and are not construed as specification limits. All the above information is given in good faith and in accordance with our knowledge and experience.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE – QUALITATIVE CHARACTERISTICS

- **Difetti visivi:** Difetti di aspetto sulla cella, residui di colla, bolle, forature, bruciature e altre impurità sono ammesse sul 2% dei pezzi.
- **Allineamento dei bordi laterali:** ammessa una fluttuazione massima di 60 mm per lato
- **Sezionati:** minima altezza 100 mm, tolleranza -10/+30 mm.
- **Visible defects:** : Appearance defects on the cell, glue residues, bubbles, punctures, burns and other impurities are permitted on 2% of the pieces.
- **Alignment of the lateral side:** max 60 mm on each side.
- **Cut Reels:** minimum width 100 mm, tollerance -10/+30 mm.